

Skamol Lime Mortar

	Valor	Unidad
Relación de mezcla		
Cal hidratada	35	kg
Cal hidráulica (NHL)	65	kg
Arena de cuarzo	499	kg
Látex natural	< 1	%
Características		
Contenido de cloruro	< 0,1	%
Conductividad térmica (valor de tabla)	0,90	W/mK
Durabilidad frente a heladas/descongelación	MX1 a MX 4	
General		
Tamaño de la bolsa	20	kg
Consumo, 7 mm (por bolsa)	2,5	m ²
Período de validez	24	meses
Temperatura de vertido	+5 a +25	°C
Tiempo de apertura a +20 °C	60	minutos
Agua añadida (por bolsa)	4,5	l
Clasificación de reacción al fuego (EN 13501-1 + A1)	Clase A1	
Número arancelario del SA (Sistema Armonizado de Descripción y Codificación de Mercancías)	3824.50.90	
Color	Blanco roto	



Los datos son resultados medios de las pruebas realizadas bajo procedimientos estándar y están sujetos a variaciones. Los datos contenidos en esta hoja de datos se suministran de buena fe como servicio técnico y están sujetos a cambios sin previo aviso. Se exceptúan los errores generales y de impresión. Número de revisión: 8.12.2023

Skamol Southern Europe, Middle East & Africa

Cami de Migdia 10, 43893 Altafulla, España

Tel.: +45 97 72 15 33

www.skamol.com

